

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Primer monocomponente a base di resine stirolo acriliche in fase solvente.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Imprimitura su supporti porosi e friabili destinati ad essere successivamente trattati con membrane impermeabilizzanti liquide ICOPER, ICOPER-HP, UNICO e VERIMP.
- Fissativo su guaina bituminosa per l'applicazione di membrane impermeabilizzanti liquide ICOPER, ICOPER-HP e VERIMP.

PRESTAZIONI

- Potere penetrante e consolidante del CLS, dei manufatti di natura silicea argillosa e del legno.

OSSERVAZIONI

- Evitare l'applicazione su superfici umide e/o bagnate.
- L'applicazione su vecchia membrana bitume-polimero va eseguita **esclusivamente** a rullo o pennello.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Supporti cementizi: eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili, unto, oli, e quanto altro possa pregiudicare l'adesione.
- Supporti in membrane bitume-polimero: eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.
- Supporti lignei: eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- ICOFISS è pronto all'uso e non deve pertanto essere diluito.
- Su vecchia membrana bitume-polimero applicare uno strato di ICOFISS a rullo o pennello in ragione di 50 gr/m²; su supporti cementizi il consumo è funzione della porosità della superficie, 200÷300 gr/m² circa.
- Applicare membrana continua acrilica non prima di 4 ore e comunque non oltre le 24 ore.

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.

ASA1

icobit
il leader dei sistemi liquidi



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso specifico	0,89 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	15 (± 2%)	%
Essiccazione completa a 23°C±3°C	3	ore
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	su CLS: 0,200 ÷ 0,300 su vecchia guaina: 0,100 (a rullo)	kg/ m ²
Resa	4,4 ÷ 8,9	m ² /Lt.
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm	12	secondi
Adhesion test (su CLS)	30	kg/cm ²
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Tracciante Arancio	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

- ICOFISS è un prodotto infiammabile e moderatamente nocivo per inalazione, a causa dei solventi presenti nel compound formulativo.
- In ambienti chiusi o poco aerati è indispensabile aerare l'ambiente ed utilizzare idonei respiratori.
- Attenersi alle norme di sicurezza apposte sulla confezione.
- La scheda di sicurezza del prodotto può essere richiesta alla Program.

Frasi di rischio	R	10, 20/21, 37, 38
Consigli di prudenza	S	2, 7, 23, 36/37, 43/a
Simboli	Xn (nocivo) F (infiammabile)	

TRASPORTO

- Trasporto ADR-RID: UN n.: **1263** Denominazione: Pitture (Paints) Classe: **3** Etichetta: **3**
Codice di Classificazione: **F1** Gruppo d'imballaggio: **III**
- Codice Doganale: 3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici dispersi in mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes base with syntetic polymers disperded in a no-aqueous medium).

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori metallici da Lt. 1 - 4 - 10 - 18.

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

