



## DR413 - Poroton P800 30.19.25 inc.30

SONCINO (CR)

30 cm

via Bindina 8 - 26029 Tel. 0374.85462

e-mail: info@danesilaterizi.it

Caratteristiche generali	
Lunghezza	25 cm
Larghezza	30 cm
Altezza	19 cm
Percentuale di foratura	< 45%
Pezzi per pacco	60
Peso dell'elemento	11,7 Kg
Peso pacco	706 Kg
Spessore muratura	30 cm
Pezzi al m²	22,6
Pezzi al m³	75
Caratteristiche strutturali	
Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	10,5 N/m m <sup>2</sup>
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	2,2 N/m m <sup>2</sup>
Campo d'impiego: Portante in zona sismica con tasca riempita - Portante in zona sismica 4 -	Tamponamento
Caratteristiche termiche	
	30 cm
Spessore muratura	
Caratteristiche termiche  Spessore muratura  Conducibilità termica dell'elemento  Conducibilità termica della parete con Collante Plan	0,148 W/m k
Spessore muratura Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan	0,148 W/mk W/mk
Spessore muratura Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	0,148 W/mk W/mk 0,163 W/mk
Spessore muratura Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	0,148 W/mk W/mk 0,163 W/mk 0,487 W/m²k
Spessore muratura Conducibilità termica dell'elemento	30 cm 0,148 W/m k W/m k 0,163 W/m k 0,487 W/m²k 0,151 W/m k 0,454 W/m²k
Spessore muratura Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	0,148 W/m K W/m K 0,163 W/m K 0,487 W/m²K 0,151 W/m K 0,454 W/m²K
Spessore muratura Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	0,148 W/m K W/m K 0,163 W/m K 0,487 W/m <sup>2</sup> K 0,151 W/m K 0,454 W/m <sup>2</sup> K 16,64 ore
Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) Attenuazione (malta tradizonale - parete intonacata)	0,148 W/mk W/mk 0,163 W/mk 0,487 W/m²k 0,151 W/mk 0,454 W/m²k 16,64 ore
Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) Attenuazione (malta tradizonale - parete intonacata) Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	0,148 W/mk W/mk 0,163 W/mk 0,487 W/m²k 0,151 W/mk 0,454 W/m²k 16,64 ore 0,090
Spessore muratura Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale	0,148 W/mk W/mk 0,163 W/mk 0,487 W/m²k 0,151 W/mk 0,454 W/m²k 16,64 ore 0,090 0,044 W/m²k 300,4 kg/m²
Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata) Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata) Massa superficiale al netto degli intonaci Calore specifico	0,148 W/m k W/m k 0,163 W/m k 0,487 W/m²k 0,151 W/m k 0,454 W/m²k 16,64 ore 0,090 - 0,044 W/m²k 300,4 kg/m² 1000 J/kgk
Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) Attenuazione (malta tradizonale - parete intonacata) Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata) Massa superficiale al netto degli intonaci Calore specifico Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	0,148 W/m k W/m k 0,163 W/m k 0,487 W/m²k 0,151 W/m k 0,454 W/m²k 16,64 ore 0,090 ore 0,044 W/m²k 300,4 kg/m²
Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) Attenuazione (malta tradizonale - parete intonacata) Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata) Massa superficiale al netto degli intonaci Calore specifico Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	0,148 W/m k W/m k 0,163 W/m k 0,487 W/m²k 0,151 W/m k 0,454 W/m²k 16,64 ore 0,090 ore 0,044 W/m²k 300,4 kg/m²
Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata) Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata) Massa superficiale al netto degli intonaci Calore specifico Coefficiente di diffusione del vapore acqueo * 1,5 cm intonaco interno ( =0,54 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ( =0,93 W/mK)	0,148 W/m k W/m k 0,163 W/m k 0,487 W/m²k 0,151 W/m k 0,454 W/m²k 16,64 ore 0,090 - 0,044 W/m²k 300,4 kg/m² 1000 J/kgk
Conducibilità termica dell'elemento Conducibilità termica della parete con Collante Plan Conducibilità termica della parete con malta tradizionale Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10 Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata) Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata) Massa superficiale al netto degli intonaci Calore specifico Coefficiente di diffusione del vapore acqueo * 1,5 cm intonaco interno ( =0,54 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ( =0,93 W/mK) Resistenza al fuoco	0,148 W/mK W/mK 0,163 W/mK 0,487 W/m²K 0,151 W/mK

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Spessore muratura

## Capitolato

Danesi Poroton P800 30.19.25 incastro 30 - Muratura in elevazione di spessore 30 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 30x19x25 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Conducibilità termica dell'elemento 0,148 W/mK.

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato