



**SONCINO (CR)**  
 via Bindina 8 - 26029  
 Tel. 0374.85462  
 e-mail: [info@danasilaterizi.it](mailto:info@danasilaterizi.it)

### Caratteristiche generali

Lunghezza	50 cm
Larghezza	12 cm
Altezza	24,5 cm
Percentuale di foratura	< 45%
Pezzi per pacco	56
Peso dell'elemento	13,7 Kg
Peso pacco	771 Kg
<b>Spessore muratura</b>	<b>12 cm</b>
Pezzi al m <sup>2</sup>	7,9
Pezzi al m <sup>3</sup>	66,1

### Caratteristiche strutturali

Campo d'impiego: Muratura di tamponamento

### Caratteristiche termiche

<b>Spessore muratura</b>	<b>12 cm</b>
Conducibilità termica dell'elemento	0,203 W/mK
Conducibilità termica della parete con Collante Plan	W/mK
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	0,220 W/mK
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	1,317 W/m <sup>2</sup> K
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	0,204 W/mK
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale	1,246 W/m <sup>2</sup> K
Massa superficiale al netto degli intonaci	120,1 kg/m <sup>2</sup>
Calore specifico	1000 J/kgK
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5-10

\* 1,5 cm intonaco interno ( =0,54 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ( =0,93 W/mK)

### Resistenza al fuoco

<b>Spessore muratura</b>	<b>12 cm</b>
REI	
EI	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

<b>Spessore muratura</b>	<b>12 cm</b>
	45 dB

### Capitolato

Danesi Tramezza Poroton P800 12.24,5.50 incastro 12 - Muratura in elevazione di spessore 12 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 12x24,5x50 cm (altezza = 24,5 cm) e percentuale di

*Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato*

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €5.579.600,00(i.v.)  
 C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087  
 Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

foratura minore del 45%. Conducibilità termica dell'elemento 0,203 W/mK.

*Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato*

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

---

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €5.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030